

ГОСТ 5521—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Б3 3—93/229



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом 120**

**ВНЕСЕН Госстандартом России**

**2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (отчет Технического секретариата № 2 от 15.04.93)**

**За принятие стандарта проголосовали:**

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Туркменистан	Главгосинспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

**3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 25.04.95 № 233 межгосударственный стандарт ГОСТ 5521—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г.**

**4 ВЗАМЕН ГОСТ 5521—86**

© ИПК Издательство стандартов, 1995

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения ГосстандартаРоссии**

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Марки и сортамент . . . . .	3
4 Технические требования . . . . .	6
5 Правила приемки . . . . .	12
6 Методы испытаний . . . . .	15
7 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение . . . . .	17

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

## Технические условия

Rolled steel for shipbuilding.  
Specifications

Дата введения 1996—01—01

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на толстолистовой, широкополосный универсальный, полосовой и фасонный прокат из стали нормальной и повышенной прочности для судостроения.

В части норм химического состава стандарт распространяется также на слитки, блюмы, сутунку, катаные и литые заготовки.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 82—70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент

ГОСТ 103—76 Полоса стальная горячекатаная. Сортамент

ГОСТ 535—88 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические требования

ГОСТ 1497—84 Металлы. Методы испытания на растяжение

ГОСТ 4543—71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 5639—82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна

ГОСТ 7268—82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб

ГОСТ 7564—73 Сталь. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 7565—81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава

ГОСТ 7566—81 Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения

ГОСТ 8240—89 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент

ГОСТ 8509—86 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 8510—86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент

ГОСТ 9235—76 Полособульб горячекатанный симметричный для судостроения. Технические условия

ГОСТ 9454—78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 12344—88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода

ГОСТ 12348—78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца

ГОСТ 12350—78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома

ГОСТ 12351—81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия

ГОСТ 12352—81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля

ГОСТ 12354—81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена

ГОСТ 12355—78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди

ГОСТ 12356—81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана

ГОСТ 12357—84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия

ГОСТ 12358—82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения мышьяка

ГОСТ 12359—81 Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота

ГОСТ 12361—82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия

ГОСТ 14019—80 Металлы. Методы испытания на изгиб

ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов

ГОСТ 14637—89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ГОСТ 15846—79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18895—81 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

ГОСТ 19903—74 Прокат листовой горячекатанный. Сортамент

ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 21937—76 Полособульб горячекатаный несимметричный для судостроения. Технические условия

ГОСТ 22235—76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 22536.0—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 22536.1—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения углерода и графита

ГОСТ 22536.2—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы

ГОСТ 22536.3—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора

ГОСТ 22536.4—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния

ГОСТ 22536.5—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца

ГОСТ 22536.6—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка

ГОСТ 22536.7—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома

ГОСТ 22536.8—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди

ГОСТ 22536.9—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля

ГОСТ 22536.10—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия

ГОСТ 22536.11—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана

ГОСТ 22536.12—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия

ГОСТ 22727—88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля

ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах. Общие технические требования

### 3 МАРКИ И СОРТАМЕНТ

3.1 Прокат изготавливают из стали нормальной прочности марок А, В, Д, Е и стали повышенной прочности марок А27S, Д27S, Е27S, А32, Д32, Е32, А36, Д36, Е36, А40, Д40, Е40, А40S, Д40S, Е40S.

Прокат, предназначенный для постройки судов и других плавучих средств на класс Регистра\*, изготавливают под надзором Регистра.

3.2 Толстолистовой прокат изготавливают в виде листов и резаных листов (из рулона) толщиной, указанной в таблице 1. Длина и ширина листов и предельные отклонения по длине и ширине должны соответствовать требованиям ГОСТ 19903.

Таблица 1

Марка стали	Толщина, мм
A	4—60
B, D, E	5—50
A27S, A32, A36	4—50
D27S, E27S, D32, E32, D36, E36	5—50
A40, A40S	4—40
D40, D40S, E40, E40S	5—40

3.2.1 Листы толщиной от 4 до 20 мм изготавливают с интервалом 0,5 мм, выше 20 мм — с интервалом 1,0 мм.

3.3. Толстолистовой прокат изготавливают с предельными минусовыми отклонениями по толщине не более —0,3 мм и с предельными плюсовыми отклонениями в соответствии с указанными в таблице 2. Плюсовые отклонения по толщине листов ограничиваются требованиями по массе партии.

Таблица 2

В миллиметрах

Толщина	Плюсовые предельные отклонения по толщине листов при ширине									
	1200 и менее	св. 1200 до 1500	св. 1500 до 1800	св. 1800 до 2100	св. 2100 до 2400	св. 2400 до 2700	св. 2700 до 3000	св. 3000 до 3300	св. 3300 до 3600	св. 3600 до 3800 включ.
4,0—11,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	—	—	—	—
11,5—12,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	—	—	—	—
12,5—16,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	—
16,5—20,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,2	1,4	—
21,0—22,0	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,3	1,5	—
23,0—25,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,5	1,5	—
26,0—28,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,3	1,4	1,8	1,8	2,0	—
29,0—30,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,4	1,5	1,8	1,8	2,1	—
31,0—32,0	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,5	1,6	2,0	2,0	2,3
33,0—35,0	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,6	1,7	2,3	2,3	2,5
36,0—38,0	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,7	1,8	2,3	2,3	2,7
39,0—40,0	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,8	2,0	2,5	2,5	2,8
41,0—45,0	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	2,0	2,3	2,8	2,8	3,0
46,0—50,0	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	2,3	2,5	3,0	3,0	3,3
51,0—55,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,2	2,5	2,8	3,3	3,3	3,8
56,0—60,0	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,8	3,0	3,4	3,4	3,8

\* Под Регистром понимается: Морской Регистр и Речной Регистр.

3.4. По плоскостности толстолистовой прокат изготавливают высокой (ПВ), улучшенной (ПУ) и особо высокой плоскостности (ПО).

Отклонения от плоскости должны соответствовать требованиям ГОСТ 19903.

3.5. Полосовой и широкополосный универсальный<sup>1)</sup> прокат изготавливают толщиной, указанной в таблице 3, длиной, шириной и предельными отклонениями, указанными в ГОСТ 82 и ГОСТ 103.

Таблица 3

Марка стали	Толщина, мм
A	От 4 до 60 включ.
B, D, A27S, D27S, E27S	» 5 » 30 »
E, D32, E32	» 5 » 20 <sup>2)</sup> »
A32	» 4 » 20 <sup>2)</sup> »
A36, A40, A40S	» 4 » 15 <sup>2)</sup> »
D36, E36, D40, E40, D40S, E40S	» 5 » 15 <sup>2)</sup> »

3.6. Фасонный прокат изготавливают из стали марок А, В, А27S, А32, А36, А40 и А40S.

Фасонный прокат из стали других марок изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Угловые профили изготавливают по ГОСТ 8509 и ГОСТ 8510, швеллеры — по ГОСТ 8240 и полособульбы — по ГОСТ 9235 и ГОСТ 21937.

Примеры условных обозначений:

Горячекатаный толстолистовой прокат высокой плоскостности (ПВ), с обрезной кромкой (О), размерами 15,5×1250×2500 мм из стали марки D32, изготавляемый под надзором Регистра (РС):

Лист ПВ-О-15,5×1250×2500 ГОСТ 5521—93, ГОСТ 19903—74  
РС D32 ГОСТ 5521—93

То же, нормальной точности прокатки (Б), высокой плоскостности (ПВ), с обрезной кромкой (О), размерами 10×1250×2500 мм из стали марки А36:

Лист Б-ПВ-О-10×1250×2500 ГОСТ 19903—74  
А36 ГОСТ 5521—93

Угловой равнополочный прокат обычной точности прокатки (Б), размерами 50×50×3 из стали марки В:

<sup>1)</sup> Широкополосный универсальный прокат изготавливают с минимальной толщиной 6 мм.

<sup>2)</sup> При выполнении требований настоящего стандарта прокат изготавливают в больших толщинах.

Уголок Б-50×50×3 ГОСТ 8509—86  
В ГОСТ 5521—93

Швеллер № 20 с параллельными гранями полок из стали марки А27S:

Швеллер 20П ГОСТ 8240—89  
A27S ГОСТ 5521—93

Прокат широконолосный универсальный обычной точности, с ребровой кривизной по классу Б, размерами 15×250 мм из стали марки А; изготавляемый под надзором Регистра (РС):

Полоса Б-15×250 ГОСТ 82—70  
РС А ГОСТ 5521—93

Прокат полосовой размерами 5×50 мм из стали марки D40, изготавляемый под надзором Регистра (РС):

Полоса 5×50 ГОСТ 103—76  
РС D40 ГОСТ 5521—93

Симметричный полособульб № 271010 из стали марки А36:

Полособульб 271010 ГОСТ 9235—76  
А36 ГОСТ 5521—93

Несимметричный полособульб № 12 из стали марки А36:

Полособульб 12 ГОСТ 21937—76  
А36 ГОСТ 5521—93

#### 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Прокат изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

4.2 Химический состав стали по плавочному анализу ковшевой пробы должен соответствовать указанному в таблице 4.

4.3 Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате должны соответствовать приведенным в таблице 5.

4.4 Массовая доля мышьяка в стали не должна превышать 0,08 %.

4.5 Массовая доля азота в стали не должна превышать 0,008 %. Допускается во всех сталях массовая доля азота до 0,012 %; при этом прокат после механического старения при температуре плюс 20 °С должен иметь значение ударной вязкости KСU не менее 29 Дж/см<sup>2</sup>.

Таблица 5

Элементы	Предельные отклонения по массовой доле элементов, %, для марок	
	A, B, D, E	A32, D32, E32, A36, D36, E36, A40, D40, E40, A27S, D27S, E27S, A40S, D40S, E40S
Углерод	+0,03	+0,02
Марганец	+0,05 -0,03	±0,1
Кремний	+0,03 -0,02	±0,05
Хром, никель, медь		±0,05
Сера, фосфор, азот		+0,005
Ванадий		+0,02 -0,01
Ниобий		+0,010 -0,005
Алюминий		±0,005
Титан		+0,005

4.6 Состояние проката должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.

4.7 Механические свойства толстолистового, широкополосного универсального, полосового и фасонного проката при испытании на растяжение должны соответствовать нормам, указанным в таблице 7, а на ударный изгиб — таблице 8.

4.8 Толстолистовой прокат из стали марок В, Д, Е, D27S, E27S, D32, E32, D36, E36 толщиной 16 мм и более и марок D40, E40, D40S, E40S толщиной 10 мм и более должен выдерживать испытание на изгиб широких образцов на оправке толщиной, равной двум толщинам листа на угол 120° без образования надрывов и трещин.

4.8.1 По требованию потребителя испытание на изгиб широких образцов проводят на прокате всех толщин.

«Таблица 4

Марка	Химический состав стали, %								Al <sup>1)</sup> , <sup>2)</sup> в кислотах	Nb <sup>5)</sup>	V <sup>5)</sup>
	С	Mn	Si	P не более	S	Cr	Ni	Cu			
A	0,21 <sup>0,4–1,0<sup>3)</sup>,<sup>2)</sup></sup>	0,15–0,35	0,040	0,040	0,040	Не более 0,4	Не более 0,35	—	—	—	—
B	0,21 <sup>0,6–1,0<sup>1),<sup>2)</sup></sup></sup>	0,15–0,35	0,040	0,040	0,040	—	—	—	—	—	—
D	0,21 <sup>0,6–1,4<sup>2)</sup></sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E	0,18 <sup>0,7–1,4<sup>2)</sup></sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A27S	0,18 <sup>0,6–1,4</sup>	0,15–0,35	0,040	0,040	0,040	Не более 0,40	Не более 0,35	—	0,015–0,06	—	—
D27S, E27S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A36	0,18 <sup>0,9–1,6</sup>	0,15– —0,50	0,035	0,035	0,035	Не более 0,20	Не более 0,40	Не более 0,35	0,015–0,06	—	—
D36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E36, A40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D40, E40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A40S	0,12 <sup>0,5–0,8</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D40S	0,12 <sup>0,5–0,8</sup>	0,8– —1,0	0,035	0,035	0,035	0,6–0,9	0,5–0,8	0,4–0,6 <sup>6)</sup>	—	0,015–0,06	—
E40S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Допускается в стали марок А, В массовая доля марганца до 1,4 %.

2) Для стали марок А, В, Д, Е сумма  $C + \frac{Mn}{6}$  не должна превышать 0,40 %.

3) Допускается вместо алюминия, растворимого в кислотах, определять его общую массовую долю, при этом норма увеличивается на 0,005 %.

4) Допускается частичная замена алюминия титаном: при этом суммарная массовая доля алюминия и титана должна быть не менее 0,015 %, массовая доля титана — не более 0,02 %, массовая доля алюминия, растворимого в кислотах, — не менее 0,005 %.

5) Микролегирование стали ниобием, ванадием проводится совместно или одним из них. Допускается по согласованию с потребителем легирование стали всех марок ниобием и (или) ванадием до 0,05 и 0,1 % соответственно и/или другими измельчающими зернистыми добавками.

6) Для стали марок A40S, D40S и E40S допускается отклонение по меди  $\pm 0,05\%$ .

Таблица 6

Марка стали	Толщина, мм	Измельчающие зерно элементы	Состояние поставки
A	Все		Не регламентируется (любое)
B, A27S	Все	Al или Al+Ti	Не регламентируется (любое)
D, D27S, E27S	<12		Не регламентируется (любое)
D <sup>1)</sup> , D27S <sup>1)</sup> , E27S <sup>1)</sup>	>12		Нормализация. Допускается контролируемая прокатка, термомеханическая обработка, закалка с отпуском <sup>3)</sup>
A32, D32, A36, D36	<20		Не регламентируется (любое)
A32 <sup>1)</sup> , D32 <sup>1)</sup> , A36 <sup>1)</sup> , D36 <sup>1)</sup>	≥20		Нормализация. Допускается контролируемая прокатка, термомеханическая обработка, закалка с отпуском <sup>3)</sup>
A32, D32, A36, D36, A40, D40	<12,5	Nb и (или) V	Не регламентируется (любое)
A32, D32, A36, D36, A40, D40	>12,5		Нормализация. Допускается контролируемая прокатка, термомеханическая обработка, закалка с отпуском <sup>3)</sup>
A40S	≤15	Al или Al+Ti	Не регламентируется
D40S	<10		Не регламентируется
A40S <sup>1)</sup>	>15		Закалка с отпуском
D40S <sup>1), 2)</sup>	≥10		Закалка с отпуском
E40S <sup>1), 2)</sup>	Все		Закалка с отпуском
E <sup>1), 2)</sup> , E32 <sup>1), 2)</sup> , E36 <sup>2)</sup> , E40 <sup>2)</sup>	Все	Любое	Нормализация. Допускается закалка с отпуском
B, D, A27S, D27S, E27S, A40S, D40S, E40S	Все	Nb и (или) V (сноска 5 к табл. 4)	Нормализация. Допускается контролируемая прокатка, термомеханическая обработка, закалка с отпуском <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Фасонный, широкополосный универсальный и полосовой прокат из марок стали, раскисленных Al или Al+Ti, допускается изготавливать без термической обработки.

<sup>2)</sup> Допускается для толстолистового проката из стали марок D40S и E40S толщиной до 12 мм, а марок Е, Е32, Е36 и Е40 до 16 мм включительно замена термической обработки контролируемой прокаткой или термомеханической обработкой.

<sup>3)</sup> Замену нормализации контролируемой прокаткой или термомеханической обработкой проводят по согласованию с Регистром.

Таблица 7

Марка стали	Временное сопротивление <sup>1)</sup> $R_m$ , Н/мм <sup>2</sup>	Предел текучести $R_c$ , Н/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение $A_s$ , %
			не менее
A	400—490	235	22
B			
D			
E			
A27S	400—510	265	22
D27S			
E27S			
A32	440—590	315	22
D32			
E32			
A36	490—620	355	21
D36			
E36			
A40	510—650	390	20
D40			
E40			
A40S	530—690	390	19
D40S			
E40S			

<sup>1)</sup> Допускается превышение верхнего предела временного сопротивления на 30 Н/мм<sup>2</sup>.

4.9 Для листов толщиной 16 мм и более марок D, E, D27S, E27S, D32, E32, D36, E36 и листов толщиной 10 мм и более марок D40, E40, D40S и E40S излом надрезанных образцов толщиной, равной толщине листа, должен иметь волокнистое строение на площади не менее:

50 % — для стали марок D, E, D40S и E40S;

65 % — для стали марок D27S, E27S, D32, E32, D36, E36, D40, E40.

4.10 Широколосный универсальный полосовой и фасонный прокат должен выдерживать испытание на изгиб на оправке толщиной, равной двойной толщине, на угол 180°, без образования трещин, надрывов, расслоений и излома.

Таблица 8

Марка стали	Температура испытания, °С	Работа удара KV, Дж не менее, при толщине проката, мм		
		10 и более	7,5—9,5	5,0—7,0
A	—	—	—	—
B	0	—	—	—
D	—20	27	24	19
E	—40	—	—	—
A27S	0	—	—	—
D27S	—20	31	26	22
E27S	—40	—	—	—
A32	0	—	—	—
D32	—20	31	26	22
E32	—40	—	—	—
A36	0	—	—	—
D36	—20	34	28	24
E36	—40	—	—	—
A40	0	—	—	—
D40	—20	41	34	29
E40	—40	—	—	—
A40S	0	—	—	—
D40S	—20	36	30	25
E40S	—40	—	—	—

Примечание — Прокат толщиной менее 5 мм испытывается на удар по требованию потребителя. Нормы и методика испытания по согласованию изготавителя с потребителем.

4.11 По требованию потребителя толстолистовой прокат из стали марок D, E, D27S, E27S, D32, E32, D36, E36, D40, E40, D40S и E40S изготавливают с нормированной величиной аустенитного зерна, не превышающей балла № 5 ГОСТ 5639.

4.12 На поверхности толстолистового проката не должно быть трещин, плен, пузырей-воздуший, вкатанной окалины, раковин, раскатанных загрязнений.

Устранение дефектов поверхности местной зачисткой допускается на глубину не более 7 % номинальной толщины, но во всех случаях не более 3 мм, при этом площадь зачистки дефектов глубиной, превышающей предельные отклонения по толщине, должна быть не более 2 % поверхности проката.

На листах, порезанных из рулона, допускается не защищать мелкие плены, трещины, раскатанные загрязнения, если они не выводят листы за предельные отклонения по толщине.

На поверхности листов допускается слой окалины, не препятствующий выявлению дефектов поверхности, рябизна, отдельные отпечатки, риски и другие местные дефекты, не выводящие размеры листов за предельные отклонения. По согласованию изготовителя с потребителем листовой прокат может быть полностью или частично очищен от окалины.

4.12.1 По требованию потребителя прокат поставляют с глубиной зачистки дефектов, не выводящей размеры листов за предельные отклонения по толщине.

4.13 Допускается исправлять дефекты поверхности на листах толщиной 15 мм и более удалением и последующей заваркой по нормативно-технической документации, согласованной с потребителем и Регистром. Полнота удаления дефектов, особенно трещин, перед заваркой обеспечивается предприятием-изготовителем. После удаления дефектов перед заваркой толщина листа не должна уменьшаться более чем на 20 % от номинальной толщины листа. Суммарная площадь заваренных участков не должна превышать 1 % площади листа, а площадь отдельного дефектного участка — 25 см<sup>2</sup> без учета раз渲а после удаления дефекта.

4.14 Расслоения в листах не допускаются.

4.14.1 По требованию потребителя контроль на отсутствие внутреннего расслоения в листах толщиной 8 мм и более проводят ультразвуковым контролем.

4.15 Листы изготавливают с обрезной кромкой. На обрезных кромках листов не должно быть расслоений, трещин-расщеплений, следов усадочной раковины, рыхлости, газовых пузырей и скоплений шлаковых включений. Допускаются отдельные волосовины на срезах листов, если они расположены несущенно и протяженность каждой из них не превышает 25 мм, а глубина — 2 мм.

4.15.1 По требованию потребителя толстолистовой прокат изготавливают с необрезной кромкой.

4.15.2 Листы, прокатанные на непрерывных станах, допускается изготавливать с необрезной кромкой. Качество кромки должно соответствовать ГОСТ 14637.

4.16 Поверхность широкополосного универсального проката должна соответствовать требованиям ГОСТ 14637 для толстолистового проката; полосового и фасонного — ГОСТ 535 — группы I, II, III.

## 5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1 Прокат принимают партиями. Партия должна состоять из проката одной марки, одной плавки (одного ковша), одной толщи-

ны, одного режима термической обработки (при изготовлении проката в термически обработанном состоянии).

Партию толстолистового, широкополосного универсального и полосового проката допускается комплектовать из листов или полос, отличающихся по толщине до 2 мм.

Каждую партию сопровождают документом о качестве по ГОСТ 7566 с указанием дополнительных реквизитов:

- номер листа—раската\* (при полистном испытании);
- вид термической обработки;
- наличие исправлений поверхностных дефектов заваркой;
- индекс «РС» перед обозначением марки стали при изготовлении проката под надзором Регистра (например РСА32).

При изготовлении проката под надзором Регистра инспектор Регистра оформляет сертификат, свидетельствующий о соответствии стали Правилам Регистра. В отдельных, ранее оговоренных случаях, допускается подписание инспектором Регистра заводского документа о качестве проката.

5.2 Масса партии не должна превышать 74 т, а по требованию Регистра — 50 т. Остаток, составляющий менее половины партии, присоединяется к одной из партий, более половины — считается самостоятельной партией.

Для проката из стали марок Е, Е32, Е36, Е40 и Е40S массу партии устанавливают по согласованию с Регистром.

5.3 Партии проката принимают по расчетной массе.

Расчетной массой партии листовой стали считается общая теоретическая масса, подсчитанная, исходя из размеров листов, указанных в заказе, плюс 70 % массы допусков по длине и ширине.

Расчетной массой партии широкополосного универсального, полосового и фасонного проката считается масса, вычисленная по номинальным размерам профиля, плюс 70 % массы допусков по длине. При наличии требуемых потребителем припусков для изготовления образцов, предназначенных для дополнительных испытаний, массу припусков добавляют к расчетной массе партии.

5.4 Фактическая масса партии толстолистового проката не должна превышать расчётную более чем на 5 %.

5.5 По требованию потребителя фактическая масса партии толстолистового проката не должна превышать расчётную и отклоняться от нее более чем на минус 5 %. Фактическая масса отдельных листов может превышать расчётную не более чем на 2 %.

5.6 Фактическая масса партии широкополосного универсального полосового и фасонного проката не должна превышать расчётную и отклоняться от нее более чем на минус 5 %.

5.7 Величину отклонений по массе определяют в процентах при сравнении фактической массы партии с расчётной. Фактическая

\* Листа неразрезанного на готовые размеры по длине.

масса партии определяется взвешиванием. Плотность стали в расчетах принимается равной 7,85 кг/см<sup>3</sup>.

5.8 Для проверки качества от партии отбирают:

- а) для химического анализа — одну пробу от плавки—ковша; от готового проката объем выборки по ГОСТ 7565;
- б) для контроля величины зерна и величины ударной вязкости после механического старения — одно изделие от плавки;
- в) для испытаний на растяжение, ударный изгиб, излом и изгиб марок А, В, Д, А27S, D27S, А32, D32, А36, D36, А40, D40, А40S и D40S:

листового проката, широкополосного универсального, полосового и фасонного три листа (раската) или три изделия (полосы); а при массе партии до 30 т — два листа (раската) или два изделия (полосы и др.);

листов, получаемых из рулонов, — три листа от одного из рулонов, при этом места отбора листов должны соответствовать началу, середине и концу рулона;

при поставке проката после контролируемой прокатки или термохимической обработки объем выборки от массы проката не более 25 т;

- г) для испытания на растяжение, ударный изгиб, излом и изгиб марок Е, Е27S, Е32, Е36, Е40 и Е40S:

листового проката — каждый лист (раскат);

при поставке после термообработки в проходных печах для испытания на изгиб и излом — три листа (раската), а при массе партии до 30 т — два листа (раската);

широкополосного универсального, полосового и фасонного проката — три изделия от проката массой не более 25 т;

листов, получаемых из рулонов, — три листа от одного из рулонов, а для испытания на ударный изгиб и излом толщиной 10 мм и более по три листа от каждого рулона: места отбора листов должны соответствовать началу, середине и концу рулона.

Другой объем выборки устанавливают по согласованию с Регистром.

5.9 Контроль качества поверхности проводят на 100 % продукции.

5.10. Для контроля размеров отбирают от партии 10 %, но не менее пяти штук листов, полос, изделий.

5.11 Определение остаточных азота, хрома, никеля, молибдена, меди и мышьяка проводят по требованию потребителя.

В стали, выплавленной на базе керченских руд, определение массовой доли мышьяка обязательно.

5.12 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на выборке, отобранный по ГОСТ 7566.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию при выборочном контроле и на соответствующее изделие при сплошном контроле.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний при выборочном контроле допускается проводить сплошной контроль по показателям, не выдержавшим испытания.

Изделия или партия, не выдержавшие испытания, могут быть представлены к приемке в виде другой марки или после термической обработки (горячекатаная сталь) или после повторной термической обработки, если сталь термообработанная.

Оценка результатов осуществляется таким же образом, как при первичных испытаниях.

## 6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1 Для проверки химического состава пробы отбирают по ГОСТ 7565. Химический анализ стали проводят по ГОСТ 22536.0—ГОСТ 22536.12, ГОСТ 12344, ГОСТ 12348, ГОСТ 12350, ГОСТ 12351, ГОСТ 12352, ГОСТ 12354—ГОСТ 12359, ГОСТ 12361 и ГОСТ 18895 или другими методами, обеспечивающими необходимую точность анализа.

При возникновении разногласий применяют методы, установленные настоящим стандартом.

6.2 Для проведения испытаний от каждого отобранного для контроля листа, изделия, полосы отбирают образцы по ГОСТ 7564:

один — для испытания на растяжение;

три — для испытания на ударный изгиб; тип образцов — 11, 12 или 13 по ГОСТ 9454;

два — для испытания на ударный изгиб после механического старения; тип образца — 1, 2, 3, 7 по ГОСТ 7268;

один — для испытания на изгиб;

один — для определения вида излома.

Образец на излом вырезают из средней трети по ширине листа.

Из полособульбовых профилей образцы для испытания на ударный изгиб вырезают из бульбы, для испытания на растяжение и изгиб — из стенки профиля или из бульбы.

Образцы для испытаний листового проката, кроме образцов на ударный изгиб, вырезают поперек направления прокатки;

образцы на ударный изгиб, а также образцы для испытаний широкополосного универсального, полосового и фасонного проката вырезают вдоль направления прокатки, за исключением образцов от листов, предназначенных для испытания на ударный изгиб после механического старения, которые вырезают поперек направления прокатки,

При изготовлении образцов на ударный изгиб одну из граней образца, соответствующую поверхности проката, оставляют необработанной.

6.3 Испытания на растяжение проводят по ГОСТ 1497 на образцах пятикратной длины.

6.4 Испытания на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454 для проката толщиной 5—7 на образцах типа 13; толщиной 7,5—9,5 мм — типа 12; толщиной 10 мм и более — типа 11; при этом для фасонного проката испытания проводят на образцах максимально возможного сечения. Испытания на ударный изгиб листового, фасонного и полосового проката толщиной 5 и 10 мм, прокатанных с минусовым предельным отклонением, допускается определять на образцах шириной, равной толщине проката.

При испытании определяют среднее из трех значений работы удара, при этом допускается снижение одного из значений на 25 % по сравнению с нормами, указанными в таблице 8.

6.5 Испытание на ударный изгиб после механического старения проводят по ГОСТ 7268.

6.6 Испытание на изгиб проводят по ГОСТ 14019 и в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Для толстолистового проката образцы должны быть шириной, равной или больше пяти толщин листов, но не менее 50 и не более 150 мм.

Длина образца зависит от толщины листа и принимается в соответствии с указанной в таблице 9.

Таблица 9

В миллиметрах

Толщина листа	Длина образца
От 4 до 14 включ.	$250 \pm 20$
Св. 14 » 24 »	$300 \pm 20$
» 24 » 32 »	$350 \pm 20$

При толщине листов более 32 мм образцы допускается подвергать механической обработке с одной стороны до толщины 25 мм. При их испытании пуансон располагают с обработанной стороны.

6.7 Вид излома толстолистового проката определяют после разрушения при комнатной температуре надрезанных образцов толщиной, равной толщине листа. Длину и ширину образцов и глубину надреза принимают в соответствии с указанными в таблице 10. Образцы вырезают из листа газовым секатором или механическим способом. Надрез выполняют любым способом по толщине листа.

Таблица 10

В миллиметрах

Толщина листа	Длина образца	Ширина образца	Глубина надреза
От 10 до 14 включ.	250±20	60±5	20±5
Св. 14 » 32 »	300±20	90±5	30±5
» 32 » 60 »	350±20	120±5	50±5

Разрушение образца проводится при изгибе нагрузкой, прилагаемой со стороны образца, противоположной надрезу. Определение процента вязкой составляющей проводят по методике, приведенной в приложении 3 ГОСТ 4543.

6.8 Величину аустенитного зерна стали определяют по ГОСТ 5639 методом окисления или цементации.

6.9 Допускается применять неразрушающие, в том числе статистические методы контроля механических свойств и других нормируемых характеристик по методике, согласованной с потребителем и Регистром.

6.10 Размеры и отклонения от плоскостности листов должны контролироваться по ГОСТ 19903.

6.11 Качество поверхности проката контролируют визуально. Расслоения контролируют путем осмотра кромок листов у изготовителя, а также при резке у потребителя. При необходимости состояние металла на кромках проверяют путем снятия стружки. Раздвоение стружки служит признаком несплошности металла.

6.12 Ультразвуковой контроль осуществляют по ГОСТ 22727. Класс сплошности устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

## 7 МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 7566.

7.2 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с указанием основных, дополнительных и информационных надписей, выполняемых водостойкой краской на грузе или ярлыках, надежно прикрепляемых к грузу.

7.3 Упаковка проката для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов — по ГОСТ 15846.

7.4 При отгрузке двух и более грузовых мест в адрес одного потребителя следует укрупнять грузовые места в соответствии с требованиями ГОСТ 21650, ГОСТ 24597, ГОСТ 26663.

7.5 Прокат транспортируют открытыми транспортными средствами в соответствии с требованиями ГОСТ 22235 при наиболее рациональном использовании грузоподъемности (вместимости) подвижного состава.

Ключевые слова: стандарт, прокат стальной, прокат для судостроения, сталь нормальной прочности, сталь повышенной прочности, предельные отклонения по толщине, масса расчетная, отклонения по массе партии, состав химический, механические свойства, ударный изгиб, изгиб, зачистка дефектов, заварка

---

Редактор *Р. С. Федорова*  
Технический редактор *Л. А. Кузнецова*  
Корректор *Н. И. Ильинчева*

Сдано в наб. 24.05.95. Подп. в печ. 25.07.95. Усл. печ. л. 1,5 л. Усл. кр.-отт. 1,5 л.  
Уч.-изд. л. 1,33. Тир. 250 экз. С 2655

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1326  
ПЛР № 040138

**Изменение № 1 ГОСТ 5521—93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия**

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 22 от 06.11.2002)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4290

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Раздел 2. Заменить ссылки и наименование: ГОСТ 7564—73 на ГОСТ 7564—97, ГОСТ 8240—89 на ГОСТ 8240—97, ГОСТ 8509—86 на ГОСТ

(Продолжение см. с. 56)

55

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 5521—93;

8509—93, ГОСТ 12359—81 на ГОСТ 12359—99 (ИСО 4945—77), ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96, ГОСТ 18895—81 на ГОСТ 18895—97;

«ГОСТ 7566—81 Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения» на «ГОСТ 7566—94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

для ГОСТ 7564—97 заменить слово: «Сталь» на «Прокат».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции (кроме табл. 2); дополнить таблицей — 2а:

«3.3 Толстолистовой прокат для судов и иных объектов с классом Регистра или по требованию потребителя изготавливают с предельными минусовыми отклонениями по толщине не более минус 0,3 мм и с предельными плюсовыми отклонениями в соответствии с указанными в таблице 2. Плюсовые отклонения ограничиваются требованиями по массе партии в соответствии с 5.3 и 5.4.

(Продолжение см. с. 57)

При изготовлении листового проката иного назначения по требованию заказчика или в соответствии с требованиями 5.5 предельные минусовые отклонения по толщине не должны превышать приведенных в таблице 2а.

Таблица 2а

В миллиметрах

Толщина	Предельные отклонения
От 4,0 до 7,5 включ.	-0,4
» 8,0 » 14,5 »	-0,5
» 15,0 » 24,0 »	-0,6
» 25,0 » 39,0 »	-0,8
» 40,0 » 60,0 »	-1,1

Примечание — При маркировке листового проката с указанными предельными отклонениями к марке стали через тире добавляется буква Т.

Примеры условных обозначений дополнить примером:

«Горячекатаный толстолистовой прокат высокой плоскостности (ПВ), обрезной кромкой (О), размерами 15,5×1250×2500 мм из стали марки D32, изготовленный под надзором регистра (РС), с требованиями к предельным минусовым отклонениям по таблице 2а (Т):

ПВ-О-15,5×1250×2500 ГОСТ 5521—93, ГОСТ 19903—74

Лист РС D32-Т ГОСТ 5521—93 ».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции (кроме табл. 5):

«4.3 Предельные отклонения химического состава готового проката от норм, приведенных в таблице 4, должны соответствовать указанным в таблице 5».

Пункт 5.3. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Расчетной массой партии толстолистового проката считается общая теоретическая масса, подсчитанная исходя из размеров листов, указанных в заказе, с учетом 50 % массы плюсового допуска по толщине и 70 % массы допусков по длине и ширине».